



本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[68808-69-5](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number: 68808-69-5 基本信息

中文名:	颜料橙66
英文名:	Pigment Orange 66
分子式:	$C_{27}H_{18}N_5O_2Cl_3$
CAS登录号:	68808-69-5

物理化学性质

性质描述:	颜料橙66 (68808-69-5) 性质: 橙色。有好的耐溶剂性、耐迁移性、耐酸碱、耐氧化还原性、耐热性。
-------	---

CAS#68808-69-5化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 68808-69-5 查看](#)
 若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:	颜料橙66 (68808-69-5) 用途: 主要用于汽车漆、塑料、高级油墨及合成纤维原液的着色。
生产方法及其他:	颜料橙66的制备方法: 12.8g邻苯二腈、19.45g氰乙酰-4氯苯胺、27.5g氰乙酰-3, 4-二氯苯胺、13.82g磨细的碳酸钾和0.8g三辛基甲基氯化铵加到300ml乙二醇中, 在6h内加热到100℃。过滤收集固体, 依次用600ml温甲醇、250ml温水洗, 干燥, 得52.1g颜料产品, 收率97.5%。在100℃搅拌1h, 冷却到70℃。在10min内慢慢加到40℃的8.4ml醋酸和200ml甲醇的混合液中, 加毕, 回流搅拌30min。

相关化学品信息

[6838-67-1 脂肪酸妥儿油与马来酐、戊四醇和邻苯二甲酸酐及松脂的聚合物](#) [68412-79-3 椰油酰胺丙基胺氧化物](#) [6863-74-7 十二碳烯二酸与氮杂环十三烷-2-酮和α-H-ω-羟基聚\(氧-1,4-丁二基\)的聚合物](#) [2,5,8,11-四甲基-6-十二碳炔-5,8-二醇](#) [68541-56-0 水解的三甲氧基-\[3-\(环氧乙烷基甲氧基\)丙基\]硅烷](#) [68877-29-2](#) [6876-07-9](#) [68649-55-8 C14-18与C16-18-不饱和脂肪酸和吗啉的化合物](#) [α,α',α''-1,2,3-丙三基三\[ω-羟基\]聚\[氧\(甲基-1,2-乙二基\)、1,3-二异氰酸合甲苯、α-氢-ω-羟基聚\[氧 铝合金 硝酸铂 氧化钪 686](#)